

RAPPORTO DI PROVA

276027 / 1

Revisione: 0
Ricevimento campione: 01/08/19
Esecuzione prova: 29/08/19
Emissione rapporto: 30/08/19

Denominaz.campione: TYPE ROVERE UNIKOLEGNO.IT

UNIKOLEGNO.IT S.R.L.
VIA CAMPAGNA 20
31020 SAN POLO DI PIAVE (TV)
ITALIA

Emissione di formaldeide. Metodo dell'essiccatore. JIS A 1460:2015

Spessore	mm	15,3
Massa Volumica	kg/m3	/
Bordi	-	Non sigillati
Campionamento	-	Effettuato dal richiedente
Stato del campione al ricevimento	-	Sigillato
Condizionamento / Ambiente prova	-	20°C e 65% U.R.
Numero provini per singola prova	-	9

Risultati della prova

Prova n°	mgHCHO/litro
Bianco	Inferiore a 0,01
1	0,02
2	0,02
VM	< 0,1

Tipo di pannello	Parquet
Analista	Giada Destrini

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.


Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.